



## PROPIEDADES FISICAS E INFORMACION GENERAL

DESCRIPCION:	Adhesivo a base de una solución acuosa de homopolímero de acetato de vinilo, estirenas y acrílicas, con agregados minerales y acondicionadores químicos diversos.
SOLIDOS:	54 a 56% (sólidos a 1:00 hr. a 90° C en estufa con aire seco).
ph:	4.0 – 6.0 Aprox.
PESO ESPECIFICO:	1.75 - 2.35
APARIENCIA:	Pastoso.
LAVABILIDAD:	1,700 ciclos.
RESISTENCIA AL AGUA:	Excelente.
USOS:	Para el junteo de placas de tablaroca, durock, sheetrock, cempanel, etc. y de materiales de poliestireno entre sí y a cualquier otra superficie; y para emplastarlos dándoles un acabado final. También se puede utilizar para resanar paredes de cualquier material; para pegar azulejo y losetas de cerámica y; en general como adhesivo multiusos.
PROPIEDADES:	Resistente y duro, de gran adherencia y firmeza. Para interiores y exteriores.
ACABADO:	Mate.
APLICACION:	Se aplica fácilmente con llana metálica, tirolera, compresor, rodillo de textura, etc. Para emplaste y dependiendo de la aplicación, se puede diluir en agua hasta un 3% máximo.
RENDIMIENTO:	Una cubeta de 30 kg. rinde de 12 a 15 M2 en superficies lisas y de 8 a 12 M2 en superficies rugosas. SE RECOMIENDA HACER PRUEBAS PARA DETERMINAR SU RENDIMIENTO.
SECADO:	Al tacto de 30 a 60 minutos. Total 24 hrs. Cura en una semana.
ALMACENAMIENTO:	Manteniéndose en sus envases originales perfectamente cerrados bajo techo en un lugar fresco y seco, este producto conserva sus propiedades inalterables durante 6 meses.
PRESENTACION:	Cubeta de 30 kg.
RECOMENDACIONES:	Batir el producto antes de usarse. Una vez terminado el trabajo, el material sobrante se puede volver a usar. Cerrar completamente el envase para conservar el producto. Lavar las herramientas con agua al terminar de usarlas. Se deberá tener la precaución de no contaminar el contenido sobrante con el producto que se haya secado y que quede impregnado en las paredes de la cubeta.

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**HECHO EN MEXICO Por**



[www.ecotexturas.com](http://www.ecotexturas.com)

Andalucía 310  
Villafontana  
Mexicali, B.C., México, 21180  
(686)606-9319  
(686)548-7374  
[texturasecotext@gmail.com](mailto:texturasecotext@gmail.com)

PARA CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL, ACLARACIONES O DUDAS FAVOR DE COMUNICARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO (686)231 4772

Nuestros productos están fabricados con los más estrictos controles de calidad